

试验项目 Test Item	单位 Unit	试验结果 Test Result	试验方式 Test Method	
		IM-103	规格 Standard	条件 Condition
比重 Specific Gravity	(g/cm ³)	1.3	JIS K7112	水中置换 (Substitution In Water)
硬度 Hardness	度(Degree)	70±5	JIS K6301	Durometer A型 (Durometer A Type)
引张长度 Tensile Strength	Kg/cm ²	160±10	JIS K6723	shopper-形试验机 (Shopper-type Tester) 引张速度 (Tear Speed) 200mm/min
伸长率 Elongation	%	320±25		
100%Modulas	Kg/cm ²	45±5		
引裂强度 Tear Strength	Kg/cm ²	35±5		
热安定性 Thermal Stability		无异常	200°C×20分	Gia oven使用 (Gia Oven Use)
柔软温度 Heat Deformation Temperature	°C	>105°C	JIS K6723	Grush velc 柔软温度试验使用
脆化温度 Brittle Temperature	°C	-40±5	JIS K6723	低温脆化试验机 (Low-temperature Brittle Tester)
破坏电压 Breakdown Voltage	Kv/mm	10-15	JIS K6911	试料厚度1mm (Thickness 1mm)
体积底抗率 Volume Resistance	Ω-cm	1.0×10 ¹¹	JIS K6723	Set温度25°C (Set Temperature 25°C)
挥发减量 Volatile Loss	%	1.0以下 (Under 1.0)		
自消性 Combustibility		UL94V-0	UL94	
耐有机溶材性 Organic Solvents Resistance		芳香族、碳化水素、及Ester系深剂膨润、Keton系溶解 (Dissolve in aromatic, hydrocarbon, Ester and Keton.)		